

Ficha técnica

Conalmin Pega tipo látex blanco

Código: FORM1

Fecha de vigencia

12 Agosto de 2019

VERSIÓN:01

Características	Mortero seco FLEXIBLE a base de cemento de color blanco modificado con ligantes poliméricos tipo LATEX que mejora las características del producto. Contiene adhesivos premezclados en seco que aumentan la adherencia, resistencia al desgaste, flexión y cohesión.
Aplicaciones	Utilizado para el pegue de mármoles y piedras naturales de baja, media y alta absorción, en interiores y exteriores sobre concreto, mortero o revoque e inmersión en agua.
Presentación	Bulto de 25 Kg
Almacenamiento	El material debe ser almacenado bajo techo, en un lugar libre de humedad.

Color	Blanco
Deslizamiento	Menos de 2mm (según formato y grosor de la pieza)
Agua de amasado	6,3 Litros por bolsa de 25 Kg
Tiempo abierto	20 a 30 minutos según condiciones atmosféricas
Temperatura de Aplicación	4°C - 40°C
Densidad	1,25 g/cm ³
Densidad de la mezcla en húmedo	1,80 g/cm ³
Vida útil	10 meses a partir de su fabricación
Emboquillado	24 horas

Asistencia técnica	Cualquier inquietud por favor comuníquese con el departamento técnico. PBX: 719 8954 email: atencionalcliente@conalmin.com.co COMPAÑÍA NACIONAL DE MINERALES S.A.S Carrera 20 No 45-01, costado occidental, Represa del Muña vía Indumil. Sibaté-Cundinamarca.
--------------------	---

Ficha técnica

Conalmin Pega tipo látex blanco

Fecha de vigencia

12 Agosto de 2019

VERSIÓN:01

1. Preparación de la superficie

Asegúrese que la superficie está libre de polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de partícula suelta que impida la total adherencia del pegante.

2. Preparación de la mezcla

- Dosifique 6.3 litros de agua limpia por cada bolsa de 25 Kg de CONALMIN PEGA en un recipiente limpio.
- Vierta gradualmente CONALMIN PEGA al agua, mezclando hasta obtener un producto homogéneo y libre de grumos.
- Deje reposar el producto por 10 minutos. Vuelva a mezclar antes de usar.

3. Aplicación

- Extienda el producto con llana de diente cuadrado inclinándola a 45° con respecto a la superficie del sustrato.
- Instale las losas antes de 10 minutos, asegurando que estas queden completamente cubiertas con CONALMIN PEGA.
- Golpee con un mazo de caucho las losas instaladas con el fin de conseguir un total contacto entre la losa y el pegante.
- Limpie el sobrante de pegante en las ranuras y emboquille 24 horas después.

RECOMENDACIONES

No mezcle CONALMIN PEGA con otra clase de morteros o cemento ya que altera las propiedades del pegante.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **Conalmin Pega tipo látex blanco** es de 10 meses, en su empaque original en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.