

PEGAFAST PEGANIVEL FLEX

C2TS1EH2I2

Presentación: Bolsa 40 kilos

Color: Gris



DESCRIPCIÓN:

Pegante capa gruesa altamente flexible que permite en un solo paso la nivelación e instalación de revestimiento en pisos y paredes hasta de un espesor de 30 mm por capa sin presentar retracción.

USOS:

La instalación en un solo paso; nivela y pega las baldosas de baja y alta absorción como cerámica, porcelanato y grandes formatos, sobre superficies niveladas o no niveladas, en pisos y de zonas interiores o exteriores con un espesor de pega entre 4mm y 30mm sin que se presenten retracciones y en paredes en zonas interiores con un espesor de pega entre 4 mm a 20 mm.

CLASIFICACIÓN NORMA NTC 6050-1:

C2: Adhesivo cementicio con características mejoradas.

T: Resistencia al deslizamiento vertical.

S1: Deformable.

E: tiempo abierto extendido.

H2: Resistencia especial al calor.

I2: Resistencia a inmersión de agua.

BENEFICIOS:

- Nivelado y pega en un solo paso.
- Listo para usar. Sólo requiere la adición de agua recomendada.
- Evita instalar morteros de nivelación tradicionales.
- Facilita instalaciones rápidas y limpias.
- Permite la nivelación de pisos hasta de un espesor de 30 mm sin presentar retracción o asentamiento.
- Desarrolla alta adherencia sobre productos cementicios.
- Permite ahorro y rendimiento en mano de obra.
- Excede el parámetro de adherencia al revestimiento exigido por la norma técnica.
- Altamente flexible

PLUS: Garantía de 10 años.

APLICACIÓN:

Interior: Piso y pared

Exterior: Piso

Acabado: Cerámica, porcelanato, piedras naturales (pizarra, mármol y granito) y grandes formatos.

RENDIMIENTO*:

Formato (cm)	Llana (mm)	Rendimiento (Kg/m ²)
60 x 60 / 80 x 80	10 x 10 / 12 x 12	12,0 - 16,0 Kg/m ²
≥ 100 x 100	12 x 12	14,0 - 18,0 Kg/m ²

DATOS TÉCNICOS:

Norma Técnica Colombiana 6050-1

Propiedad	Valor
Densidad en Polvo (gr/cm ³)	1,5 ± 0,1
Cantidad de agua para la mezcla (por presentación)	6,5 ± 0,5 litros por cada 25 kg de producto
Cantidad de agua para la mezcla (por volumen)	Instalación en pisos 3 partes de PEGAFAST PEGANIVEL FLEX con 1 partes de agua
	Instalación en pared 5 partes de PEGAFAST PEGANIVEL FLEX con 2 partes de agua
Tiempo de reposo de la mezcla	5 minutos
Tiempo Abierto (minutos)	20 - 30 min
Temperatura de aplicación	4°C y 35 °C.
VOC Calculados máximos (g/l)	≤ 0,2 g/l
Resistencia al deslizamiento	≤ 0,5 mm
Vida de la pasta (Horas)	2,5 ± 0,5 horas
Tiempo para emboquillar	Mínimo 24 horas
Tránsito liviano	24 horas

*Los datos proporcionados son una aproximación de rendimiento ya que dependerá del formato de la baldosa, peso, tolerancia de pandeo, espesor, nivelación de superficie, porosidad, textura, entre otras.