

# PEGAFAST C2S2 ULTRAFLEXIBLE

**C2TS2H2I2P2**

**Presentación:** Bolsa 25 kilos

**Color:** Blanco y gris



## DESCRIPCIÓN:

Pegante para revestimiento base cemento gris o blanco modificado con aditivos, que sólo requiere adición de agua para la obtención de inigualables propiedades de trabajo.

## USOS:

Instalación de revestimientos con altos coeficientes de expansión lineal y/ alta o baja absorción de gran tamaño como porcelanatos, piedras naturales como Dekton, Silestone, Quartzstone y pizarra.

## CLASIFICACIÓN NORMA NTC 6050-1:

C2: Adhesivo cementicio con características mejoradas.

T: Resistencia al deslizamiento vertical.

S2: Altamente deformable.

H2: Resistencia especial al calor.

I2: Resistencia a inmersión de agua.

P2: Adhesión mejorada sobre madera.

## BENEFICIOS:

- Contiene aditivos tipo látex que le proporcionan excelentes propiedades de adherencia y altísima flexibilidad (Deformabilidad).
- Listo para usar. Sólo requiere la adición de agua recomendada.
- Excelente consistencia de trabajo. Fácil esparcimiento, mayor cubrimiento.
- Tiempo abierto extendido ofreciendo mayor tiempo de trabajo en la instalación.
- Presenta un deslizamiento casi nulo en aplicación vertical, facilitando instalación en paredes.
- Excelente comportamiento ante condiciones de calor y exposición a agua.
- Es un producto especializado y con alto desempeño, para todo tipo de instalaciones exigentes, como: Revestimientos de gran tamaño, piscinas, expuesto a tráfico pesado, zonas húmedas, cuartos fríos y de vapor.

**PLUS:** Garantía de 10 años.

## APLICACIÓN:

Interior: Piso y pared

Exterior: Piso y pared

Acabado: Porcelanatos, piedras naturales (pizarra, mármol y granito), Dekton, Silestone, Quartzstone.

## RENDIMIENTO\*:

Formato (cm)	Llana (mm)	Rendimiento (Kg/m <sup>2</sup> )
80X80	12X12 / 10X15	10,0 Kg/m <sup>2</sup>
60X120	15X15	9,0 Kg/m <sup>2</sup>
>100X100	15X15	>12,0 Kg/m <sup>2</sup>

## DATOS TÉCNICOS:

### Norma Técnica Colombiana 6050-1

Propiedad	Valor
Densidad en Polvo (gr/cm <sup>3</sup> )	1,5 ± 0,1
Cantidad de agua para la mezcla (por presentación)	6,0 ± 0,5 litros por cada 25 kg de producto
Cantidad de agua para la mezcla (por volumen)	6,0 partes de PEGAFAST C2S2 ULTRAFLEXIBLE con 2 partes de agua
Tiempo de reposo de la mezcla	5 minutos
Tiempo Abierto (minutos)	15 - 20 min
Temperatura de aplicación	4°C y 35 °C.
VOC Calculados máximos (g/l)	≤ 0,2 g/l
Resistencia al deslizamiento	≤ 0,5 mm
Vida de la pasta (Horas)	2,5 + 0,5 horas
Tiempo para emboquillar	Mínimo 24 horas
Tránsito liviano	24 horas

\*Los datos proporcionados son una aproximación de rendimiento ya que dependerá del formato de la baldosa, peso, tolerancia de pandeo, espesor, nivelación de superficie, porosidad, textura, entre otras.